

Investigation of the Conductivity in Li-Mn-O Thin Films

J. Fischer, K. Seemann, H. Leiste, S. Ulrich, H.J. Seifert (KIT)

S. Nowak, F. Berkemeier (WWU Münster)

INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MATERIALIEN – ANGEWANDTE WERKSTOFFPHYSIK (IAM-AWP)





KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

www.kit.edu

Thin Film Synthesis (PVD)


R.F. Magnetron Sputtering

- Synthesis of pure active materials
 - Combinatorial target approach
 - Synthesis of different compositions and microstructures
 - Ideal two-dimensional model systems
- Determination of Conductivities




Determination of the Li-Mn-O Conductivity

Impedance Spectroscopy



$$\hat{Z}(\omega) = Z'(\omega) + iZ''(\omega) \quad \sigma'(\omega) = \frac{d}{S} \cdot \frac{Z'}{|\hat{Z}|^2}$$

$$\hat{\sigma}(\omega) = \frac{d}{\hat{Z}(\omega) \cdot S} \quad \sigma''(\omega) = -\frac{d}{S} \cdot \frac{Z''}{|\hat{Z}|^2}$$




$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + i\omega C$$

$\sigma'(\omega \approx 0) = \sigma_{dc} = \frac{d}{S} \cdot \frac{1}{R}$

$\sigma''(\omega) = \omega \cdot C \cdot \frac{d}{S}$

Model System LiMn_2O_4



E_a (eV)	Literature
0.44 / 0.42	Iguchi, J.A. Phys. 2002; Vol. 91
0.3 - 0.5	Molenda, Solid. S. Ion. 1999; Vol. 123
0.42	Hussain, Ionics 2007; Vol. 13
0.4 - 0.45	Guan, S.S. Ionics 1998; Vol. 110

Measured Conductivities:

T [°C]	σ_{dc} [Scm^{-1}]
20	$1.31 \cdot 10^{-7}$
30	$2.15 \cdot 10^{-7}$
40	$3.38 \cdot 10^{-7}$
50	$5.18 \cdot 10^{-7}$
60	$7.79 \cdot 10^{-7}$

